

TOPDACH AKTIV 90

Dwuwarstwowa, paroizolacja aktywna. Zbudowana z warstwy włókniny polipropylenowej oraz filmu funkcyjnego, który umożliwia niewielkim ilościom pary wodnej migrację w kierunku poddasza z wnętrza budynku oraz jeśli zaistnieje taka potrzeba, z poddasza do wnętrza. Aktywne właściwości membrany polegają na wspomaganiu odprowadzenia nadmiaru wilgoci czego nie zapewniają zwykłe folie aroizolacyjne. Może być wykonana na zamówienie w wersji z 2 taśmami samoprzylepnymi – SYSTEM SK2.



Parametr	Wartość
Gramatura	ok. 90 g/m ²
Paraprzepuszczalność	5-6 g/m ² /24h
Opór dyfuzyjny	≥8m +/-2m
Odporność na UV	3 miesiące*
Rozmiar rolki	1,5 m x 50 mb = 75 m ²
Reakcja na ogień	F
Wodoszczelność	spełnia wymagania przy 2Kpa
Wytrzymałość na zerwanie MD	≥180 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	≥130 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wydłużenie MD	≤90%
Wydłużenie CD	≤90%
Odporność na rozdzielanie MD	≥130 N (+/-60 N)
Odporność na rozdzielanie CD	≥130 N (+/-60 N)
Paraprzepuszczalność	5-6 g/m ² /24h
Trwałość	
Starzenie	spełnia wymagania
Odporność chemiczna	spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	NPD

*Odporność na UV nawet do 3 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Przywory, 14.01.2021 r.