


## BITFIX

Bitumiczna taśma dekarcka pokryta warstwą aluminium służąca do sklejanie i uszczelniania obróbek dekarckich w obszarach dachów płaskich i skośnych. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.



| Parametr                    | Wartość                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                    | Klej bitumiczny i folia aluminiowa                                                                  |
| Grubość                     | 1,0 mm ± 0,2 mm                                                                                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie | > 200 N                                                                                             |
| Wytrzymałość na ogień       | Klasa E                                                                                             |
| Paroprzepuszczalność        | > 1500 m                                                                                            |
| Odporność na rozerwanie     | 20 N - 40 N                                                                                         |
| Temperatura klejenia        | +5 do +45°C                                                                                         |
| Odporność temperaturowa     | -30 do 80°C                                                                                         |
| Odporność na UV             | Odporny                                                                                             |
| Szerokość                   | 100 mm; 150 mm; 300 mm                                                                              |
| Długość                     | 10 mb                                                                                               |
| Kolor                       | Czerwony RAL 3004, ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8017, zielony RAL 6020, antracyt RAL 7016, Aluminium |
| Temperatura przechowywania  | od 1 °C do 25°C                                                                                     |
| Okres przechowywania        | Do 12 m-cy                                                                                          |
| Karton                      | 100 mm - 3 szt.;<br>150 mm - 2 szt.;<br>300 mm - 1 szt.                                             |
| Paleta                      | 100 mm: 288 szt.;<br>150 mm: 192 szt.;<br>300 mm: 96 szt.                                           |

### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejanie i uszczelnianiu obróbek dekarckich w obszarach komina, okien dachowych, ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połacie dachu.

Przywory, 18.01.2021 r.